



UNTK – tekutý kov

Popis: Epoxidové dvousložkové lepidlo plněné minerály určené pro opravy ocelových a litinových částí vyžadujících vysokou pevnost. Vytvrzuje rychle.

Charakteristika: Lepí rychle a pevně všechny druhy kovů.

Příklady použití:

- opravy děr, prasklin a nesprávně vyvrtaných otvorů v kovu
- opravy zkorodovaných přírub a potrubí
- náhrada rozbitých dílů
- po vytvrzení dále mechanicky opracovatelný

Vlastnosti lepidla:

Fyzikální vlastnosti:

Základ lepidla	epoxid	
Vzhled	stříbřitě šedý	
Viskozita	thixotropní	mPa · s
Pevnost v tahu	10	N/mm ²
Teplotní stabilita	-55 až +95	°C

Manipulační pevnost spoje, doba pro vytvoření manipulovatelného spoje:

Reakční doba – zpracovatelnost	90	minut
Manipulační pevnost	2	hodiny
Konečná pevnost	24	hodin
Záruka na uskladnění*	12	měsíců

**při pokojové teplotě a neotevřené*

Balení: 24 ml kartuše

Použití: Ulomte hranaté pouzdro na obou stranách trysky. Do míchací misky vymáčkněte dva stejně velké proužky pryskyřice a tvrdidla, poté důkladně míchejte špachtlí cca 1 minutu. Smíchané lepidlo naneste tence na jednu lepenou stranu, při porézních a extrémně drsných materiálech na obě strany. Části ihned bezprostředně po nanesení lepidla spojte dohromady. Ulomené hranaté pouzdro z kartuše - slouží jako uzavírací čep pro trysky.

Upozornění: Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Zamezte styku s kůží. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte vodou a mýdlem. Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Uchovávejte mimo dosah dětí.



Nebezpečí



Toxický pro životní prostředí

Údaje uváděné v tomto technickém listu, obzvláště návrhy ke zpracování výrobků, se zakládají na našich nejnovějších znalostech a zkušenostech. Protože se však materiály mohou lišit a nemáme vliv na pracovní podmínky, doporučujeme provést vlastní pokusy pro zjištění vhodnosti našich výrobků. Za škody vzniklé na základě zde uvedených pokynů nebo na základě ústního projednání neručíme, pokud by nám ovšem nebyl prokázán záměr nebo hrubá nedbalost.